

**Informativní porovnání značení používaných druhů ocelí
podle EN, DIN, ČSN event. ANSI**

NELEGOVANÉ OCELI				
W.Nr. Značka	značení dle EN	značení dle DIN	značení dle ČSN	značení dle ANSI
1.0038	S235JR	Rst 37-2		
1.0352	P245GH			
1.0425	P265GH			
1.0426	P280GH			
1.0460	P250GH	C22.8		
OCELI DO SNÍŽENÝCH TEPLOT				
1.0565	P355NH			
1.0566	P355QH			
			11503	
LEGOVANÉ OCELI				
1.5419	16Mo3	15Mo3	15020	
1.7357	13CrMo4-5	13CrMo44	15121	
1.7379	11CrMo9-10		15313	
NEREZOVÉ OCELI				
1.4301	X5CrNi18-10		17240	304
1.4307	X2CrNi18-9		17287	
1.4541	X6CrNiTi18-10		17248	321
1.4571	X6CrNiMoTi1712-2		17348	316Ti
1.4404	X2CrNiMo17-12-2		17349	316L